



M-150 ЦЕМЕНТО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНА

Цементно-песчаная смесь М-150 предназначена для выполнения общестроительных работ, проведения кладочных работ (кладки кирпича и монтажа бетонных блоков), устройства и ремонта полов, заделки выбоин и трещин, обработки швов при монтаже.

Цвет	Серый
Температура выполнения работ, °С	+5...+35
Количество воды на 1 кг., л	0,16-0,19
Рекомендуемая толщина слоя, мм	20-100
Расход материала при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-22
Жизнеспособность раствора, мин	не менее 45
Морозостойкость	циклов 50
Прочность при сжатии через 28 сут, МПа	15,0
Прочность сцепления при отрыве, МПа	0,5