



M-300 ПЕСКОБЕТОН

Сухая смесь M-300 предназначена для создания высокопрочных и износостойких конструкций из бетона, для выравнивания горизонтальных бетонных и цементно-песчаных оснований фундаментов, для заделки швов, для устройства высокопрочных узлов и стяжек, для проведения монтажных работ.

Цвет	Серый
Фракция наполнителя, мм	0,1-0,8
Температура работ, С	+5...+35°
Количество воды на 1 кг. сухой смеси, л	0,16-0,19
Толщина слоя, мм	10-50
Расход материала при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	18-20
Жизнеспособность раствора, не менее 120 минут	1,9
Готовность к укладке покрытия, час	48
Прочность при сжатии через 28 сут, Мпа	30
Прочность сцепления при отрыве, Мпа	0,5